

报告编号 FA20008773S1

第 1 页共 4 页

委托方
服饰股份有限公司

委托单号:

客户认定
样品信息

商标:
样品名称: M1113 数量: 1
样品描述: 粉色机织物
样品状态: 未见明显异常
产品等级: 一等品, 安全类别: C 类
布号:
声明款号:

检验类型	委托检验	来样日期	签发时间
------	------	------	------

检验依据	GB/T 14272-2011 羽绒服装 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 产品等级: 一等品, 安全类别: C 类
------	--

批准

陈沛

陈沛 (主任)

备注: 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。
对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。
标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实
* =该标准暂未获授权。



检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	耐水色牢度	GB/T 14272 -2011	符合
2	耐干摩擦色牢度	GB/T 14272 -2011	符合
3	耐湿摩擦色牢度	GB/T 14272 -2011	符合
4	耐皂洗色牢度	GB/T 14272 -2011	符合
5	耐光色牢度	GB/T 14272 -2011	符合
6	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010	符合
7	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010	符合

		标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
1	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013		符合
	变色	≥ 4	4-5	
	沾色			
	醋纤	≥ 34	4-5	
	棉	≥ 34	4-5	
	锦纶	≥ 34	4-5	
	聚酯纤维	≥ 34	4-5	
	腈纶	≥ 34	4-5	
	羊毛	≥ 34	4-5	
2	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008		符合
	沾色	≥ 34	4-5	
3	耐湿摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008		符合
	沾色	≥ 3	4-5	
4	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008 A(1)		符合
	变色	≥ 34	4-5	
	沾色			
	醋纤	≥ 34	4-5	
	棉	≥ 34	4-5	
	锦纶	≥ 34	4-5	
	聚酯纤维	≥ 34	4-5	
	腈纶	≥ 34	4-5	
	羊毛	≥ 34	4-5	
	温度: 40℃, 时间: 30min, 钢珠数量: 0			
5	耐光色牢度(级)	GB/T 8427-2008 方法 3		符合
	变色	≥ 34	>4	
	一阶段			

		标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
6	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013		符合
	变色	≥3	4-5	
	沾色			
	醋纤	≥3	4-5	
	棉	≥3	4-5	
	锦纶	≥3	4-5	
	聚酯纤维	≥3	4-5	
	腈纶	≥3	4-5	
	羊毛	≥3	4-5	
7	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013		符合
	变色	≥3	4-5	
	沾色			
	醋纤	≥3	4-5	
	棉	≥3	4-5	
	锦纶	≥3	4-5	
	聚酯纤维	≥3	4-5	
	腈纶	≥3	4-5	
	羊毛	≥3	4-5	

样品照片或贴样



***** 报告结束 *****

